

## Покрытие для асфальта Элакор-ПУ ИНСТРУКЦИЯ

### Материалы:

- Для выравнивания поверхности: **Элакор-ПУ Шпатлевка-2К** - полиуретановая, двухкомпонентная.
- Для устройства покрытия: **Элакор-ПУ Эмаль-2К** – краска для асфальта, двухкомпонентная.

**Основание:** асфальтобетон (асфальт).

**Для эксплуатации в помещениях и на открытом воздухе.**

(На открытом воздухе покрытие желтеет, защитные свойства не меняются.)

### 1. Общие требования, рекомендации.

- Основание должно быть сухим.
- t-ра воздух-основание не менее, чем на 3°C выше точки росы.
- t-ра воздуха, основания от +10°C до +25°C.
- Относительная влажность воздуха - не более 80%.
- Нанесение: ракель, шпатель, валик, кисть, стойкие к воздействию растворителей.
- Плотно закрывайте тару с материалом. **!!! Не допускайте попадания воды в материал !!!**

### 2. Подготовка Основания.

Удалить рыхлый верхний слой, грязь, старую краску и др. с помощью шлифовальной машины или щетками.

**ВНИМАНИЕ! Если шлифование не выполняется, то расход материала может значительно возрасти!**

### 3. Подготовка материалов к работе.

**Элакор-ПУ Шпатлёвка-2К:** 4 вес.части Компонента А + 1 вес.часть Компонента Б.

**Эмаль-2К Краска для асфальта:** 3, 6вес.части Компонента А + 1 вес.часть Компонента Б.

Тщательно перемешать Комп.А (2-3мин). При перемешивании медленно вливать Комп.Б. Тщательно перемешать (4-5мин) дрелью (500-1000об/мин) с миксером. Следить, чтобы перемешивался весь объем.

Дать отстояться 1-2мин и сразу вылить краску на поверхность «змейкой» и распределить шпателем или валиком.

**Шпатлевку и краску для асфальта готовить небольшими порциями** (чтобы вырабатывать за 20-30мин).

**Внимание!** Не допускать попадания отдельных компонентов Материалов на асфальт. Асфальт на участке, где готовятся Материалы должен быть укрыт п/э плёнкой и картоном.

### 4. Нанесение.

4.1. ШПАТЛЕВАНИЕ. Если требуется выравнивание поверхности асфальта, использовать полиуретановую шпатлёвку. В шпатлёвку можно добавить сухой песок (фракция 0,1-0,4мм), соотношение до 1:1 по объёму. Расход полиуретановой шпатлевки зависит от неровности поверхности. Лучше определить его, сделав пробное нанесение. Если выполняется шпатлевание, то **наносить 1-й слой краски НЕ НУЖНО!**

4.2. Нанести 1-й слой Краски для асфальта ШПАТЕЛЕМ «на сдир».

Расход 250-500г/м<sup>2</sup> в зависимости от гладкости поверхности. Сушка 16-24ч, но не более 48ч.

4.3. Нанести 2-й слой Краски для асфальта валиком, кистью. Расход 200-250г/м<sup>2</sup>.

**После нанесения:** через 2сут – можно ходить; через 7сут – полная механическая нагрузка.

### 5. В процессе работы. Инструмент промывать ксилолом (сольвентом).

### 6. Меры безопасности при работе с материалами Элакор.

Средства индивидуальной защиты при работе: х/б халаты или костюмы; обувь на кожаной подошве; перчатки х/б, резиновые перчатки (при контакте с материалом); защитные очки. При попадании полиуретановой шпатлевки или краски для асфальта на кожу - протрите кожу чистой ветошью, затем промойте водой с мылом.

При попадании в глаза – тщательно промойте глаза большим количеством проточной воды.

**Внимание! Неотвержденный Элакор – пожароопасен.**

В помещениях хранения и применения композиции запрещается использование открытого огня и других источников воспламенения. При вскрытии металлической тары не допускается использование инструмента, дающего искру при ударе.

**Средства пожаротушения:** песок, кошма, тонко распыленная вода, химическая пена.

### 7. Полезные Советы.

- Если при нанесении краска для асфальта пузырится: основание – влажное.
- Если после высыхания материал снимается пленкой: основание – влажное, или плохо обеспылено, или содержит масло (жир).
- Если при нанесении слоя попал мусор (песчинки, волосы): перед нанесением следующего слоя удалите мусор наждачной бумагой средней зернистости.

- Через 1-3 дня покрытие вздувается отдельными пузырями: на асфальт попали отдельные компоненты Материалов, или при нанесении попала вода.

ООО